

# APÉNDICE C

## RENDIMIENTO NOMINAL DE DEPÓSITO DE ALAMBRE PARA PROCESO ARC SPRAY TAFE

	lbs/hr/100 A
Aluminio (01 S) .....	6
Bronce Aluminio (10 T) .....	9
Babbit (04 T) .....	50
Bond Arc (75 B) .....	10
Bronce .....	11
Cobre (05 T) .....	11
Níquel-Cobre (70 T) .....	11
Níquel (06 T) .....	10
Aluminio Silicio (01 A) .....	6
Acero Inoxidable (55 T) .....	10
Acero de bajo carbono (30 T) .....	10
Estaño Zinc (02 T) .....	45
Zinc (02 Z) .....	24